ITELYUM

REGENERATION SOLUTIONS

RAPPORTO DI PROVA

OLIO LUBRIFICANTE

Campione n° :	**1343**	Prelevato il :	**10/05/2021**
Tipo olio:	**080 N**		
Serbatoio n° :	**63**	Sigillo :	
Data:	**13/05/2021**		

PROVA	METODO	Unità di misura	RISULTATO
Colore	ASTM D 1500	-	L 0,5
Densità a 15°C	ASTM D 4052	Kg/l	0,8516
Viscosità a 40°C	ASTM D 445	mm^2/s	15,85
Infiammabilità V.A.	ASTM D 92	°C	194
Indice di viscosità	ASTM D 2270	-	107
N° neutralizzazione	IP 1A	mg KOH/g	0,02
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-6

Preview from Notesale.co.uk
Page 1 of 1

I metodi riportati in tabella sono da intendersi nell'ultima revisione vigente se non diversamente specificato

☑ I risultati di analisi sono conformi ai valori definiti nelle tabelle "Caratteristiche oli lubrificanti" e, pertanto, si autorizza il rilascio del prodotto.

☐ I risultati di analisi evidenziati non sono conformi ai valori definiti nelle tabelle "Caratteristiche oli lubrificanti" e, pertanto, si richiede l'apertura di una non conformità.

Firma:	Firma: Giuseppe Magnone
Tecnico di Laboratorio	Responsabile Laboratorio

CDA-5-2021-001343